ABS FLAME RETARDANT

Datasheet

Densitat
1,17 g/cm³ (23°C)

Punt de fusió
170°C

Temperatura de llit calent
90°C-110°C

Temperatura d'impressió recomanada
250±20°C

Temperatura de distorsió
71°C

Velocitat
40-120 mm/s

Allargament
15%

Tolerància
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Resistència a la tracció
38 MPa

Resistència a la flexió
60 MPa

Mida del paquet
235 x 215 x 80 mm

Pes del paquet
1,45 kg approx.

Mòdul de flexió
980 MPa

Resistència impacte
22 kJ/m²

El nostre ABS PLUS Flame Retardant amb additius especials per retardar la seva combustió.

Aquest filament ignífug és autoextingible i adequat per a impressions en 3D que han de complir l'estàndard de seguretat d'inflamabilitat de materials plàstics UL 94V0.



- **Requereix de llit calent**
- **Es recomana l'ús de laques a la superfície d'impressió**

Products & Solutions
global company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, Espanya

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com