PETG HT 100
Datasheet

Densidad
1,27 g/cm^3 (23°C)

Punto de fusión
-

Temperatura de cama caliente
60°C-80°C

Temperatura de impresión recomendada
230±10°C

Temperatura de distorsión
110°C

Velocidad
40-120 mm/s

Alargamiento
150%

Tolerancia
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Resistencia a la tracción
44,1 MPa

Resistencia a la flexión
87 MPa

Tamaño paquete
235 x 215 x 80 mm

Peso paquete
1,45 kg approx.

Módulo de flexión
2180 MPa

Resistencia impacto
-

El PETG 110 reúne las características propias del PETG reforzando una de sus carencias: la resistencia a la temperatura.

Con el PETG 110 podrás hacer piezas muy resistentes y con una temperatura de trabajo de 110°C.



- **Requiere cama caliente**
- **Requiere el uso de laca sobre la superficie de impresión**

Products & Solutions globcl company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, España

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com