PETG
Datasheet

Densitat
1,27 g/cm^3 (23°C)

Punt de fusió
200°C

Temperatura de descomposició
280°C

Temperatura d'impressió recomanada
230±10°C

Temperatura de distorsió
80°C

Velocitat
-

Allargament
140%

Tolerància
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de llit calent
80°C

Mida del paquet
235 x 215 x 80 mm

Pes del paquet
1,45 kg approx.


Índex de fusió
-

Resistència impacte
50 kg- cm/cm

El PETG, o tereftalat de polietilenglicol, és ideal per imprimir peces molt resistents al trencament i amb un acabat superficial molt llis i uniforme.

Proporciona peces impreses molt resistents, amb una alta adhesió entre capes.

Això vol dir que les peces impreses són molt més resistents entre capes i les possibles trencaments no es produiran al llarg d'una capa, sinó al llarg de tota la peça.



- **Requereix llit calent**
- **Requereix l'ús de laca sobre la superfície d'impressió**

Products & Solutions global company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, Espanya

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com