
PLA ALUMINI

Datasheet



Densitat
1,24 g/cm^3 (23°C)

Punt de fusió
160°C

Temperatura de descomposició
190°C-240°C

Temperatura d'impressió recomanada
210±10°C

Temperatura de distorsió
70°C

Velocitat
-

Allargament
145%

Tolerància
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de llit calent
-

Mida del paquet
235 x 215 x 80 mm

Pes del paquet
1,45 kg approx.

Índex de fusió
-

Resistència impacte
-

Material gris brillant amb reflexos metàl·lics que pot servir tant com alumini com a plata.

Amb aquest material obtindràs totes les característiques del nostre PLA PLUS però amb uns acabats metal·litzats i brillants.

El PLA, àcid polilàctic, és un polímer termoplàstic biodegradable que s'obté a partir de midó de blat de moro, patata, iuca o canya de sucre. És amb diferència el material més usat en la impressió 3D FDM.



- **El llit calent és opcional**
- **Requereix l'ús de laca sobre la superfície d'impressió**

Products & Solutions global company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, Espanya

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com