PLA FLUORESCENT
Datasheet

Densitat
1,24 g/cm^3 (23°C)

Punt de fusió
160°C

Temperatura de descomposició
230°C

Temperatura d'impressió recomanada
200±10°C

Temperatura de distorsió
70°C

Velocitat
-

Allargament
145%

Tolerància
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de llit calent
60°C

Mida del paquet
235 x 215 x 80 mm

Pes del paquet
1,45 kg aprox.

Índex de fusió
-

Resistència impacte
-

Colors vibrants i cridaners que faran de les teves peces el centre de totes les mirades.

Aquesta gamma de colors destaca especialment pels seus tons vius i brillants. Si a això li vam sumar els acabats del nostre PLA PLUS, podràs aconseguir peces espectaculars que es convertiran al centre d'atenció.

El PLA, àcid polilàctic, és un polímer termoplàstic biodegradable que s'obté a partir de midó de blat de moro, patata, iuca o canya de sucre. És amb diferència el material més usat en la impressió 3D FDM.



- El llit calent és opcional
- Requereix l'ús de laca sobre la superfície d'impressió

Products & Solutions
global company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, Espanya

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com