PLA FLUORESCENTE

Datasheet

Densidad
1,24 g/cm^3 (23°C)

Punto de fusión
160°C

Temperatura de descomposición
230°C

Temperatura de impresión recomendada
200±10°C

Temperatura de distorsión
70°C

Velocidad
-

Alargamiento
145%

Tolerancia
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de cama caliente
60°C

Tamaño paquete
235 x 215 x 80 mm

Peso paquete
1,45 kg aprox.

Índice de fusión
-

Resistencia impacto
-

Colores vibrantes y llamativos que harán de tus piezas el centro de todas las miradas.

Esta gama de colores destaca especialmente por sus tonos vivos y brillantes. Si a esto le sumamos los acabados de nuestro PLA PLUS, podrás lograr piezas espectaculares que se convertirán en el centro de atención.

El PLA, ácido poliláctico, es un polímero termoplástico biodegradable que se obtiene a partir de almidón de maíz, patata, yuca o caña de azúcar. Es con diferencia el material más usado en la impresión 3D FDM.



- La cama caliente es opcional
- Requiere el uso de laca sobre la superficie de impresión

Products & Solutions global company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, España

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com