PLA NIGHT FLUOR

Datasheet

Densidad
1,24 g/cm^3 (23°C)

Punto de fusión
160°C

Temperatura de descomposición
230°C

Temperatura de impresión recomendada
200±10°C

Temperatura de distorsión
70°C

Velocidad
-

Alargamiento
145%

Tolerancia
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de cama caliente
-

Tamaño paquete
235 x 215 x 80 mm

Peso paquete
1,45 kg aprox.

Índice de fusión
-

Resistencia impacto
-

¡En los momentos más oscuros tus piezas brillarán con luz propia!

Los aditivos especiales de este PLA le permiten brillar en la oscuridad. Con este material conseguirás un efecto muy llamativo y espectacular. Ha de recibir luz previamente para que el efecto sea visible.

El PLA, ácido poliláctico, es un polímero termoplástico biodegradable que se obtiene a partir de almidón de maíz, patata, yuca o caña de azúcar. Es con diferencia el material más usado en la impresión 3D FDM.



- **La cama caliente es opcional**
- **Requiere el uso de laca sobre la superficie de impresión**

Products & Solutions
globcl company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, España

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com