
PLA THERMO
Datasheet

Densitat 1,24 g/cm^3 (23°C)	Punt de fusió 160°C
Temperatura de descomposició 230°C	Temperatura d'impressió recomanada 200±10°C
Temperatura de distorsió 70°C	Velocitat -
Allargament 145%	Tolerància 1,75±0,03 / 3,00±0,05
Temperatura de primera capa -	Temperatura de llit calent -
Mida del paquet 235 x 215 x 80 mm	Pes del paquet 1,45 kg approx.
Índex de fusió -	Resistència impacte -

Dóna-li un gir a les teves peces amb aquest divertit material que canvia de color amb la temperatura.

Els additius especials d'aquest PLA li donen la propietat de canviar de color quan aquest s'escalfa. Només cal la calor de la mà perquè es produeixi el canvi. Un cop a temperatura ambient recupera el seu color original.

El PLA, àcid Polilàctic, és un polímer termoplàstic biodegradable que s'obté a partir de midó de blat de moro, patata, iuca o canya de sucre. És amb diferència el material més usat en la impressió 3D FDM.



- El llit calent és opcional
- Requereix l'ús de laca sobre la superfície d'impressió

Products & Solutions
globcl company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, Espanya

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com