PLA THERMO
Datasheet

Densidad
1,24 g/cm^3 (23°C)

Punto de fusión
160°C

Temperatura de descomposición
230°C

Temperatura de impresión recomendada
200±10°C

Temperatura de distorsión
70°C

Velocidad
-

Alargamiento
145%

Tolerancia
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de cama caliente
-

Tamaño paquete
235 x 215 x 80 mm

Peso paquete
1,45 kg approx.


Índice de fusión
-

Resistencia impacto
-

Dale un giro a tus piezas con este divertido material que cambia de color con la temperatura.

Los aditivos especiales de este PLA le dan la propiedad de cambiar de color cuando este se calienta. Basta con el calor de la mano para que se produzca el cambio. Una vez a temperatura ambiente recupera su color original.

El PLA, ácido poliláctico, es un polímero termoplástico biodegradable que se obtiene a partir de almidón de maíz, patata, yuca o caña de azúcar. Es con diferencia el material más usado en la impresión 3D FDM.



- La cama caliente es opcional

  Requiere el uso de laca sobre la superficie de impresión

Products & Solutions
globcl company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, España

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com