PLA WOODEN
Datasheet

Densidad
0,93 g/cm^3 (23°C)

Punto de fusión
160°C

Temperatura de descomposición
270°C

Temperatura de impresión recomendada
210±10°C

Temperatura de distorsión
80°C

Velocidad
40-120 mm/s

Alargamiento
40%

Tolerancia
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
220°C

Temperatura de cama caliente
50°C

Tamaño paquete
235 x 215 x 80 mm

Peso paquete
1,45 kg aprox.

Índice de fusión
-

Resistencia impacto
-

¡Tus piezas con la naturalidad de la madera!

Una de las características del PLA es que puede ser empleado como polímero de unión al cual se le añaden fibras de madera, dando como resultado este material que le aportará un acabado similar a la madera.

Este filamento contiene un 40% de fibras de madera reciclada.



- La cama caliente es opcional
- Requiere el uso de laca sobre la superficie de impresión

Products & Solutions
global company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, España

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com