PP
Datasheet

Densitat
1,08 g/cm^3 (23°C)

Punt de fusió
-

Temperatura de llit calent
60°C-80°C

Temperatura d'impressió recomanada
230±10°C

Temperatura de distorsió
110°C

Velocitat
40mm/s-120mm/s

Allargament
7%

Tolerància
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Resistència a la tracció
37 MPa

Resistència a la flexió
33 MPa

Mida del paquet
235 x 215 x 80 mm

Pes del paquet
1,45 kg aprox.

Mòdul de flexió
890 MPa

Resistència impacte
5,6 kJ/m^2

El polipropilè 3DCPI (PP) és un dels materials més versàtils del mercat.

Es pot trobar des de a joguines, embalatges per aliments, teixits o films i cintes per a embalar.

Això és degut tant al seu ampli rang de temperatures de treball com a la seva gran resistència a la fatiga.



- **Requereix llit calent**
- **Requereix l'ús de laca sobre la superfície d'impressió**

Products & Solutions globcl company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, Espanya

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com