WATER SOLUBLE
Datasheet

Densidad
1,25 g/cm³ (23°C)

Punto de fusión
200°C

Temperatura de descomposición
260°C

Temperatura de impresión recomendada

Temperatura de distorsión
60-100°C (Disolución)

Velocidad
40-120 mm/s

Alargamiento
-

Tolerancia
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
220°C

Temperatura de cama caliente
60°C

Tamaño paquete
235 x 215 x 80 mm

Peso paquete
1,45 kg approx.

Tiempo disolución
De 10 a 30 minutos

Compatibilidad
ABS - PLA - PETG

Nuestro filamento Water Soluble 3DCPI es soluble en agua caliente a partir de 60 C° y se disuelve en unos 20-30 minutos.

Se le puede añadir un poco de alcohol para facilitar la disolución de material.

Se trata de un material muy afín a los materiales de impresión convencionales: PLA, ABS, y PETG, entre otros.

Resulta muy fácil de imprimir además de tener una buena adherencia entre materiales, propiciando unas superficies sobre soporte limpias y uniformes.



- **Requiere cama caliente**
- **Requiere el uso de laca sobre la superficie de impresión**
- **Soluble en agua a partir de 60°C**

Products & Solutions globcl company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, España

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com