PLA PHOTO
Datasheet

Densidad
1,24 g/cm^3 (23°C)

Punto de fusión
160°C

Temperatura de descomposición
230°C

Temperatura de impresión recomendada
200±10°C

Temperatura de distorsión
70°C

Velocidad
-

Alargamiento
145%

Tolerancia
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de cama caliente
-

Tamaño paquete
235 x 215 x 80 mm

Peso paquete
1,45 kg aprox.


Índice de fusión
-

Resistencia impacto
-

Este fascinante material cambia de color con la luz UV. ¡Ponlo al sol para revelar su secreto!

Los aditivos especiales de este PLA le dan la propiedad de cambiar de color al ser expuesto a luz UV.

El PLA, ácido poliláctico, es un polímero termoplástico biodegradable que se obtiene a partir de almidón de maíz, patata, yuca o caña de azúcar. Es con diferencia el material más usado en la impresión 3D FDM.



- La cama caliente es opcional
- Requiere el uso de laca sobre la superficie de impresión

Products & Solutions globcl company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, España

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com